

FASSADE

Краска фасадная Атмосферостойкая



Описание продукта



Назначение и область применения	Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. Подходит для окраски фасадов зданий и сооружений на различные виды оснований, такие как бетон, минеральные штукатурки на основе цемента и извести, водно-дисперсионные штукатурки, строительные плиты на цементной основе, кирпич, пеноблоки, газосиликатные блоки и др. Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - Высокопрочная; - Высокая паропроницаемость; - Отличная укрывистость; - Влагостойкая и атмосферостойкая; - Стойкая к УФ лучам и выцветанию; - Комфортная в нанесении.
Цвет	Белая
Степень блеска	Матовая
Колеровка	<p>База 1: универсальными красителями или на колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки.</p> <p>База 3: универсальными красителями или на колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется только для колеровки в средние и тёмные цвета.</p> <p>При колеровке используйте краску одной партии. На больших площадях рекомендуем провести смешивание заколерованной краски в единой крупной таре, для гарантии единого оттенка.</p>
Плотность	БАЗА1-1,55 г/см ³ ; БАЗА3-1,48 г/см ³ .
Паропроницаемость	Sd,H2O < 0,14 м (V1) - высший класс по ГОСТ 33355-2015.

Расход	При однослойном покрытии около 130 мл/м ² по ровной, хорошо подготовленной, непитающей поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Состав	Дисперсия акриловых сополимеров, диоксид титана, наполнители, вода, функциональные добавки, консервант.
Фасовка	2.5л, 5л, 10л.

Нанесение

Подготовка основания	Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. В зависимости от основания см. табл.№1. Перед нанесением сделать пробное выкрашивание для оценки совместимости в условиях объекта, включая декоративные свойства.
Нанесение	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя. При необходимости допускается разбавление водой до 10%. Финишный слой наносить без разбавления. При нанесении методом распыления необходимо соблюдать рекомендации производителя инструмента. При нанесении валиком, необходимо хорошо увлажнить его краской и наносить густым слоем, избегая его выкатывания «досуха». Следует следить за соблюдением рекомендованного рабочего расхода, не допуская значимых отклонений и колебаний. Рекомендовано нанесение по направлению сверху фасада, двигаясь к нижней части. Применять краску при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра, атмосферных осадков, тумана и конденсата.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	При температуре (18±2)°C и влажности 60 %: 4-6 часов. Беречь от попадания влаги 24 часа. Окончательное формирование покрытия через 28 дней. При прохладных температурах и/или более высокой влажности время высыхания краски увеличивается.
Условия применения	При температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в момент нанесения. Обрабатываемый участок фасада следует защищать от воздействия осадков с помощью специальных сеток, тентов или пленок в период перед, в процессе и после нанесения – для обеспечения сухой поверхности и достижения покрытием заданной прочности и декоративных параметров.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
--------------------------	---

Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 24 месяца в оригинальной упаковке. Выдерживает 5 циклов заморозки до -20°C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.

Дополнение

Таблица №1

№	Основание	Грунтовка
1.	Штукатурки на основе цемента и извести	Новые штукатурки обрабатывать через 4 недели. Впитывающие, пористые или осыпающиеся штукатурки обработать грунтовкой FaBio Grund или Tiefgrund. Поверхности не должны блестеть.
2.	Прочные старые матовые покрытия.	Не грунтовать.
3.	Прочные старые глянцевые покрытия.	Матировать шлифованием
4.	Поверхности, повреждённые плесенью или грибком.	Повреждение полностью удалить, обработать специальным средством для удаления плесени, грибков, мхов и хорошо просушить. Обеспечить достаточную вентиляцию помещения на постоянной основе.
5.	Пятна сырости	Устранить источник влаги. До высыхания блокировать сырой участок полимерно-цементной обмазочной гидроизоляцией нейтрального (без солей) типа.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Техническая информация от: май 2021

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Тел. +7-495-221-66-66