



Краска ФАСАДНАЯ Fabio OBJEKT FASSADENFARBE

Атмосферостойкая краска

Описание продукта

Назначение и область применения	Матовая водно-дисперсионная (акриловая) краска для наружных работ. Применяется для окраски фасадов зданий, балконов и сооружений. Можно применять на старые матовые покрытия с хорошей несущей способностью, также подходит для образования износостойчивых внутренних покрытий. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">- высокоукрывистая;- атмосферостойкая;- экономичный расход;- высокая адгезия к поверхности; Прекрасная паропроницаемость и водостойкость.
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеровка	Ручная, универсальными колеровочными пастами
Плотность	1,56 г/см ³

Техническая информация

Расход	Около 5-7 м ² /кг в один слой по гладкой поверхности. Для точного определения расхода краски рекомендуется произвести пробную покраску на объекте.
Состав	Дисперсия чистого акрилата, диоксид титана, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода, консервант.

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой и прочной. Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить, штукатурные трещины зашпаклевать, впитывающие основания укрепить глубокопроникающей грунтовкой. Глянцевые лаки и эмали следует зашкурить или матировать путем промывания растворителем. Места с риском образования пятен смолы, дубильных веществ, ржавчины и др. следует обработать изолирующим грунтом.
Нанесение	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя. При необходимости допускается разбавление водой до 10%. Финишный слой наносить без разбавления. При нанесении методом распыления, необходимо соблюдать рекомендации производителя инструмента. Применять краску при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра, атмосферных осадков, тумана и конденсата.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	Время высыхания краски при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя - 1-2 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.

Техническая информация

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару, с высохшими остатками краски, плотно закрывают крышками и выносят в место сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г.Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66

Техническая информация от: август 2022