

Декоративная штукатурка «ШУБА»



Описание продукта

Назначение и область применения	<p>Для создания декоративной отделки поверхностей стен внутри и снаружи помещений. Позволяет создавать на поверхности структуру с равномерной зернистостью. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой и антивандальным эффектом в общественных зданиях: стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров. Обладает естественной защитой от процарапывания и надписей фломастером.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Готовая к применению • Атмосферостойкая • Компьютерная колеровка • Комфортная в нанесении • Прекрасная адгезия • Механическая стойкость • Паропроницаемая
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Плотность	1,85 г/см ³
Размер зерна	2 мм

Расход	2,0 – 2,5 кг/м ² . Для более точной калькуляции рекомендуется провести пробное нанесение. Расход зависит от индивидуальных техник нанесения отдельных мастеров и соблюдения технологии.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки, вода.
Фасовка	25кг

Нанесение

Подготовка основания	<p>Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, прочной. Цементные и известковые материалы основания должны иметь возраст не менее 28 дней. Исключить риск воздействия влаги в момент проведения работ по нанесению покрытия и в период высыхания. Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить механически. Неровности заполнить шпатлевкой. Рекомендуется на впитывающих поверхностях использовать грунт глубокого проникновения. Глянцевые покрытия, лаки и эмали следует зашкурить или матировать путём промывания растворителем. Места с риском образования пятен смолы, дубильных веществ, ржавчины и др. следует обработать изолирующим грунтом. В качестве основания могут использоваться минеральные штукатурки, гипсокартон, бетон, гипсолитовые плиты, каменная кладка, асбестоцемент, ДСП, ДВП, фанера. Системный кварцевый грунт FaBio, заколерованный в оттенок близкий к цвету финишного покрытия обязателен для качественного результата покрытия. Перед первым использованием следует испытать материал, его совместимость с основанием, цвет, планируемую технику применения и прочие обстоятельства на подготовленной отдельной поверхности (лист гипсокартона, ДСП и пр.). При обработке фасада пробный участок наносится непосредственно на фасаде.</p>
-----------------------------	---

Нанесение	<p>Содержание ведра интенсивно перемешать. При необходимости добавить до 2% воды. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали. После удаления излишков (на сдир) придать фактуру круговыми или восьмеркообразными движениями пластиковой кельмой, таким образом, чтобы зерна штукатурки равномерно распределились на поверхности основания. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра, атмосферных осадков, тумана и конденсата.</p> <p>Рекомендуется приобретать материал с учетом запаса на возможный перерасход (в зависимости от сложности рельефа стены и опыта мастеров - до 15-20%), особенно в случае использования заколерованного покрытия.</p>
Колеровка	<p>На колеровочной машине по системе Color Mix. Штукатурка предназначена для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки.</p>
Чистка рабочих инструментов	<p>По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.</p>
Время высыхания	<p>Время высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65% – первичное высыхание 60 минут. Полное высыхание через 48 часов. При прохладных температурах и/или более высокой влажности время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность.</p>
Температура нанесения	<p>Мин + 5 °C, макс. + 30 °C для объекта, материала и воздуха. При низких температурах время высыхания краски увеличивается.</p>

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение 1 месяца. Транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками штукатурки плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel. +7 495-221-66-66

Техническая информация от: март 2022