

## SILICONPUTZ K15

Декоративная штукатурка



### Описание продукта

<p><b>Назначение и область применения</b></p>	<p>Силиконовая штукатурка для создания защитно-декоративного покрытия стен внутри и снаружи помещений с эффектом «шуба». Подходит для использования в местах повышенной проходимости. Для отделки фасадов зданий, балконов и сооружений, а также для создания износостойчивых внутренних покрытий (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т.п.). Подходит для гипсовых и бетонных плит, пено- и газобетонных блоков, асбестоцементных плит, кирпичной кладки и кладки из силикатного кирпича, новых плит ОСП. Также могут использоваться для отделки ранее окрашенные водно-дисперсионными красками, прочно держащиеся поверхности.</p>
<p><b>Свойства</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для наружных и внутренних работ</li> <li>• Прекрасная адгезия к основанию</li> <li>• Содержит комплекс защиты от плесени и зеленого налета</li> <li>• Долговечная</li> <li>• Высокая паропроницаемость</li> <li>• Высокая атмосферостойкость</li> <li>• Устойчива к дождевой нагрузке</li> <li>• Экологически безопасна</li> <li>• Практически без запаха.</li> </ul>
<p><b>Цвет</b></p>	<p>Белый</p>
<p><b>Плотность</b></p>	<p>1,8 г/см<sup>3</sup></p>

<b>Расход</b>	Около 2,7 кг/м <sup>2</sup> . Для более точной калькуляции рекомендуется провести пробное нанесение.
<b>Вид материала</b>	Грубодисперсная белая масса
<b>Размер зерна</b>	1,5 мм
<b>Состав</b>	Дисперсия акриловая, наполнители, пигменты, целевые добавки, силиконовая смола.

## Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Поверхность основания должна быть ровной, сухой, прочной, очищенной от пыли, высолов, известкового налета и других загрязнений. Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Неровности основания не должны превышать размер зерна декоративной штукатурки. Окрашенные ранее поверхности следует обезжирить и придать им шероховатость путем зашкуривания до матового состояния. Сильно впитывающие влагу, мелящиеся, а также осыпающиеся поверхности, предварительно обработать подходящей акриловой грунтовкой. ОСП-плиты требуют грунтования блокирующим пятна грунтом. Все поверхности обработать кварцевым грунтом FaBio. Соблюдать время высыхания грунтовок. Новые известково-цементные поверхности обрабатывать только через 4 недели. Строения, в особенности, из блоков ячеистых бетонов или керамики должны иметь нормативные сроки выдержки для высыхания и стабилизации не менее 6 месяцев (см. рекомендации производителей блоков).
-----------------------------	--

<b>Нанесение</b>	<p>Содержание ведра интенсивно перемешать строительным миксером на небольших оборотах (до 800 об/мин). При необходимости можно добавить до 2% воды. С помощью нержавеющей кельмы нанести на основание в направлении снизу вверх. Разровнять до достижения слоя на толщину зерна, удалить излишний материал нержавеющей шпателем-кельмой, выскребая поверхность в разных направлениях при пологом угле атаки шпателя. Фактуру покрытия формируют легкими скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный слой. Структуру «Шуба» формируют круговыми или восьмеркообразными движениями пластикового шпателя, периодически очищая поверхность терки влажной ветошью.</p> <p>Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их обратно в емкость. Необходимо учесть, что окрашиваемая архитектурно-единая поверхность должна быть укрыта за один раз, т.е. от угла до угла по всей площади, для обеспечения равномерной оптики без видимых стыков. На такой поверхности следует использовать материал строго одной производственной партии и единой даты колеровки.</p> <p>Рекомендуется приобретать материал с учетом запаса на возможный перерасход (в зависимости от сложности рельефа стены и опыта мастеров - до 15-20%), особенно в случае использования заколерованного покрытия.</p> <p>Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. При организации работ следует учитывать требование СНиП 3.04.01-87</p>
<b>Колеровка</b>	<p>На колеровочной машине по системе Color Mix. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать одну партию продукта. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество штукатурки в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона.</p>
<b>Чистка рабочих инструментов</b>	<p>По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.</p>

<b>Время высыхания</b>	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время образования пленки 30-60 минут. Полное высыхание в течение 2-3 дней. При более низкой температуре и высокой влажной воздуха временные показатели соответственно увеличиваются.
<b>Условия применения</b>	Не допускается применение при дожде, при относительной влажности воздуха выше 85%, при температурах выше +30°C или ниже +5°C. Данные условия действуют в течение необходимого времени на высыхание, т.е. свеженанесенный материал должен быть защищен от воздействия любых осадков и заморозков в течение минимум 24 часов до, в процессе и, минимум, 24 часов после проведения работ. Проведение штукатурочных работ при прямом воздействии солнечных лучей не допускается.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением необходима защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение 1 месяца.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками штукатурки плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Tel +7 495 221 66 66  
[www.fabio.ru](http://www.fabio.ru)

Техническая информация от: сентябрь 2023